

やすら木S

やすら木は、下記の企画に基づき特別に厳選されたオリジナル商品です。

品名	杉・柱角
寸法	3m/105×105 3m/120×120
乾燥方式	高温蒸気式
システム	オリジナルソフト使用

やすら木S/規格

含水率	15%以下（財）日本住宅木材、技術センター認定機器による。
寸法精度	幅/厚み +2mm～±0 内
表面割れ	割れ幅は 3mm以内で、2 面までとする。 割れ長さは、60cm以内とし、全長合計が1m20cm以内とする。 角にかかる割れの無いもの 木口の貫通割れの無いもの 梱包内の5割以上は、4面とも割れが無いもの ※但し、幅1mm以下の割れ、材の元口5cm、末口10cmは、上記の規定より、除外する。
曲がり反り	3mm以下
節	径比40%以下、集中径比60%以下（15mm以内）
丸身	末口より長さ50cm、幅20%以内
欠点	腐れ、虫穴等、全て軽微であること。
その他	アテ材、風倒木は不可

※十分に品質チェックをしておりますが、万一不良品がありましたら、お手数ですが、ご連絡ください

大分県日田市大字高瀬27番地
有限会社 安心院製材所
TEL 0973-22-2304